

SIGMA TornoSatin/Semi-Gloss/Gloss

5472GE



I. POPIS VÝROBKU

Informace o výrobku:

SIGMA Torno Satin, Semi-Gloss, Gloss jsou pololesklé, hedvábně lesklé a akrylové barevné laky s vysokým leskem (ředitelné vodou), rychleschnoucí, pro vnitřní i vnější použití.

Účel použití:

Na vrchní nátěry na všechny běžné podklady, jako je dřevo, dřevěné materiály, kovy, neželezné kovy, plasty kompatibilní s povrchovou úpravou po příslušné předběžné úpravě. Nepoužívejte při teplotách <7 ° C. Doporučení: Použijte štětec vhodný pro vodou ředitelné barvy.

Vlastnosti:

- velmi snadné s ním pracovat
- lesk stabilní
- nežloutne
- pevný
- elastický
- přátelský k životnímu prostředí
- SIGMA Torno Semi-Gloss byl testován na fyziologickou nezávadnost podle DIN EN 71 část 3.

Barevné tónování:

SIGMA Torno Gloss pouze v bílé barvě
Pomocí systému SIGMAMIX lze míchat SIGMA Torno Satin a Semi-Gloss v bílé barvě a v několika tisících odstínech.

Stupeň lesku:

pololesklý, hedvábně lesklý nebo lesklý

Balení:

5 l, 2,5 l a 1 l (závisí na barvě a produktu)

II. TECHNICKÁ DATA

Hustota:

1,223 / 1,288 / 1,289 g/ccm

Spotřeba:

Ca. 90 ml/m² v případě nesavého povrchu bez struktury

Ředění:

voda

Doba schnutí:

Odolný prachu po 1 hodině
Lze přelakovat po 5 hodinách při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti vzduchu

III. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu:

Očistěte a odreze ocel. Důkladně odmastěte povrch, odstraňte zpuchřelou vrstvu a naneste základní nátěry 1-2 krát pomocí SIGMA Allgrund.

Lakované plasty celoplošně se SIGMA Universol (1:50 ředěné vodou) pečlivě zbrousit mokřím brusným papírem P 400. Poté omyjte dostatečným množstvím čisté vody. Surové dřevo zvenčí, vyčistit, zbrousit šedé vrstvy a impregnovat Sigmalife Impregnant. Surové dřevo uvnitř, vyčistit, zbrousit šedé vrstvy.

Zpracování:

nátěr, váleček, nástřik (viz Sigma Aqua Tool Tip)
Před použitím dobře promíchejte.

SIGMATornoSatin/Semi-Gloss/Gloss

III. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Struktura systému:

Základní nátěr:

se základním nátěrem SIGMA Torno, neředěný až mírně naředěný vodou

Mezivrstva:

se SIGMA Torno Primer / Satin / Semi-Gloss / Gloss, neředěný

Závěrečný nátěr:

se SIGMA Torno Satin / Semi-Gloss / Gloss, neředěný

Na vrchní vrstvu nábytku (lavice, židle atd.) je třeba v barevné oblasti použít lesklé nebo vysoce lesklé výrobky. Nová okna a venkovní dveře vyžadují druhý vrchní nátěr. Základní nátěr SIGMA Holz-Iso-Grund se provádí na měkkém a tvrdém dřevě. Mezivrstva se SIGMA Holz-Iso-Grund musí být také nanášena na tvrdé dřevo. Tmelené plochy musí být před finálním nátěrem opatřeny základním nátěrem SIGMA Torno Primer.

Čištění náradí:

Vodou ihned po použití.
Teplota zpracování, vzduchu a podkladu minimálně + 7 ° C.
Maximální relativní vlhkost 85%.

Zvláštní poznámka:

VOB, Část C, DIN 18 363, Oddíl 2 a 3 a BFS dotyčných listů

IV. DALŠÍ ÚDAJE

Pokyny k likvidaci a bezpečnostní pokyny naleznete v bezpečnostním listu.

Produkt-Code:

M-LW 01

V. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU DLE VDL-RL01

Obsahuje:

Disperze akrylátu, oxid titaničitý, plniva, voda, glykoly, konzervační látky, pomůcky pro tvorbu filmu, přísady.

VI. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU DLE DIN EN 927 - 1

Plnost:

střední

Krycí schopnost:

krycí

Lesk:

polomat, pololesk, lesk

Tyto informace o vlastnostech a aplikaci těchto produktů jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí na základě naší vývojové práce a praktických zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti aplikací však není možné uvést všechny podrobnosti, nelze z toho proto převzít odpovědnost. Vhodnost výrobku závisí na podloží. V případě, že z důvodu technologického pokroku budou technické listy aktualizovány, výše uvedené edice ztrácejí svou platnost.

Únor 2012