

SIGMA Sigmulto Stucco Matt

4480GE


I. POPIS VÝROBKU

Informace o výrobku: SIGMA Sigmulto Stucco Matt je vysoce kvalitní stěrková hmota s matným štukovým efektem pro vnitřní použití.

5.38

Účel použití: Pro individuální dekorativní design povrchů stěn v hotelech, obchodních prostorách, divadlech, výstavních sálech, vysoce kvalitních soukromých místnostech atd.
Lze použít uvnitř na rovný a hladký povrch (úroveň kvality Q4).

Vlastnosti:

- sametový povrch
- exkluzivní povrchový efekt
- velmi snadné s ním pracovat
- různé možnosti designu
- omyvatelný
- vodou ředitelný a bez zápachu
- vysoce difuzní

Barevné tónování: 52 barevných tónů

Balení: 2,5 l

II. TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,20 g/cm³

Spotřeba: první krok ca. 120 do max. 210 ml/m² druhý krok ca. 130 ml/m²

V závislosti na technologii a povrchu. Přesná spotřeba stanovena testováním povrchu

Doba schnutí: Lze přetřít po 4 hodinách při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti vzduchu

Technické údaje dle DIN EN 13 300:

Odolnost proti vlhku: Třída 2 odpovídá otěruvzdornosti podle DIN 53 778

Stupeň lesku: Mat

Maximální velikost zrna: Jemné (< 100 μm)

Skladování: Chladno bez mrazu

III. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu: Porézni, brusné, savé omítky maltových skupin PII a PIII, PIV, sádrokarton nebo základní desky ze sádrovlákna natřete SIGMA Haftgrund zředěným vodou v poměru 1: 4. Zpevněte měkké sádrové omítky pomocí SIGMA Unigrund S. Sádrokartonovou desku, s vodou ředitelnými, barevnými přísadami, izolujte pomocí SIGMA Renova Isoprimer WV. Skvrny od nikotinu, sazí, kávy nebo mastnoty očistěte vodou a SIGMA Universol. Po vyčištění nechte velmi dobře zaschnout a izolujte pomocí SIGMA Renova Isoprimer WV. Lesklé povrchy a lakové nátěry vyluhujte a mechanicky zdrsňte a natřete lepicím základním nátěrem SIGMA. Pro dekorativní techniku je vyžadován hladký a rovný povrch (úroveň kvality Q4). Za tímto účelem musí být podklad několikrát vystěrkován hladkou omítkou SIGMA nebo nástřikem SIGMA a opatřen základním nátěrem SIGMA Haftgrund zředěným vodou v poměru 1: 4.

SIGMA Sigmulto Stucco Matt

III. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

- Zpracování:** Stěrková technika.
Před použitím dobře promíchejte.
SIGMA Sigmulto Stucco Matt se nanáší benátskou stěrkou ve 2 vrstvách pomocí barvicího tmelu. Překryvy vytvářejí po nanesení skvrn jemný matný efekt.
- Čištění náradí:** Ihned po použití vodou.
- Upozornění:** Teplota aplikace a podkladu min. + 5 ° C. Maximální relativní vlhkost 80%.
Vzhledem k individuálním možnostem designu a technologii tisku se mohou objevit mírné odchylky od vzorníku barev nebo vzorků. Účinek SIGMA Sigmulto Stucco Matt závisí na barevném tónu, povaze povrchu, světelných podmínkách a podmínkách specifických pro danou vlastnost. Čím tmavší barva a optimálnější světelné a stavební podmínky, tím silnější matný efekt. Z tohoto důvodu doporučujeme vytvořit na povrchu ukázkovou oblast.
Materiál musí být před zpracováním zkontrolován. V závislosti na materiálu se mohou objevit mírné barevné odchylky od vzorníku barev a šarží jednotlivých dávek. Na jedné ploše mohou být zpracovávány pouze materiály z jedné dávky nebo musí být materiály navzájem smíchány.
- Zvláštní pozornost:** VOB, Část C, DIN 18 363, Oddíl 2 a 3 a BFS dotyčných listů

IV. DALŠÍ ÚDAJE

Bezpečnostní pokyny a pokyny pro likvidaci naleznete v bezpečnostním listu.

Kód produktu: M-DF 01

V. PROHLÁČENÍ O PRODUKTU DLE VDL-RL01

Obsahuje: Styren-akrylátová disperze, akrylátová disperze, oxid titaničitý, silikáty, voda, rozpouštědla, přísady, konzervační látky.
(Poradenství pro alergiky pod telefonním číslem + 49-234-869-0)

D Tyto informace o vlastnostech a aplikaci těchto produktů jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí na základě naší vývojové práce a praktických zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti aplikací však není možné uvést všechny podrobnosti, nelze z toho proto převzít odpovědnost. Vhodnost výrobku závisí na podloží. V případě, že z důvodu technologického pokroku budou technické listy aktualizovány, výše uvedené edice ztrácejí svou platnost.

Únor 2012