

## SIGMATornoPrimer

**8070GE**


### I. POPIS VÝROBKU

<b>Informace o výrobku:</b>	Sigma Torno Primer je matný základní a střední nátěr (vodou ředitelný), rychleschnoucí, pro vnitřní i vnější stranu s vynikajícími krycími vlastnostmi.
<b>Účel použití:</b>	Jako spojovací prostředek na mírně savé minerální podklady, dřevo, dřevěné materiály, kovy, neželezné kovy, kompatibilní plasty po vhodném předúpravě podkladu. Nezpracovávejte při teplotách < 7 °C. Doporučení: Zpracování viz tip nástroje SIGMA Aqua.
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- snadné zpracování</li> <li>- Rychle schne</li> <li>- vyplňuje</li> <li>- pevně drží</li> <li>- elastická</li> <li>- šetrná k životnímu prostředí</li> </ul>
<b>Barevné tónování:</b>	Bílá a může být smíchána prostřednictvím systému SIGMAMIX.
<b>Stupeň lesku:</b>	mat
<b>Balení</b>	2,5 l, 1 l (závisle na barvě)

### II. TECHNICKÁ DATA

<b>Vydatnost:</b>	1,38 g/ccm
<b>Spotřeba:</b>	Ca. 120 ml/m <sup>2</sup> v případě nesavého povrchu bez struktury
<b>Ředění:</b>	voda
<b>Doba schnutí:</b>	po 4 hodinách přetíratelný při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti

### III. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

<b>Příprava povrchu:</b>	<p>Očistěte a odrežte ocel. Důkladně odmastěte povrch, odstraňte zpuchřelou vrstvu a naneste základní nátěry 1-2 krát pomocí SIGMA Allgrund.</p> <p>Lakované plasty celoplošně se SIGMA Universol (1:50 ředěné vodou) pečlivě zbrousit mokrým brusným papírem P 400. Poté omyjte dostatečným množstvím čisté vody.</p> <p>Surové dřevo zvenčí, vyčistit, zbrousit šedé vrstvy a impregnovat Sigmalife Impregnant. Surové dřevo uvnitř, vyčistit, zbrousit šedé vrstvy.</p>
<b>Zpracování:</b>	nátěr, váleček, nástřík (viz Sigma Aqua Tool Tip) Před použitím dobře promíchejte.
<b>Tempspray-AirCoat:</b>	FF-tryska 0,18-0,25 mm (0,007-0,010") tlak 160 bar

## SIGMATornoPrimer

### III. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

**Struktura systému:****Základní nátěr:**

se SIGMA Torno Primer, neředěným nebo jen s malým přidáním vody

**Mezinátěr:**

se SIGMA Torno Primer

SIGMA Torno Satin/Semi-Gloss/Gloss

alternativně SIGMA Contour Aqua-PU Matt/Satin/Gloss

**Konečný nátěr:**

se SIGMA Torno Satin/Semi-Gloss/Gloss

alternativně SIGMA Contour Aqua-PU Matt/Satin/Gloss

Na jehličnanech a tvrdých dřevěch musí být proveden základní a mezinátěr se SIGMA Holz-Isoprimer.

**Čištění nářadí:**

Vodou ihned po použití.

**Zvláštní poznámka:**

VOB, Část C, DIN 18 363, Oddíl 2 a 3 a BFS dotyčných listů

### IV. DALŠÍ ÚDAJE

Pokyny k likvidaci a bezpečnostní pokyny naleznete v bezpečnostním listu.

**Kód produktu:**

M-GP 01

### V. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU DLE VDL-RL01

**Obsahuje:**

Disperze akrylátu, oxid titaničitý, plniva, voda, glykoly, konzervační látky, pomůcky pro tvorbu filmu, přísady.

### VI. PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU DLE DIN EN 927 - 1

**Plnost:**

střední

**Krycí schopnost:**

krycí

**Lesk:**

mat

*Tyto informace o vlastnostech a aplikaci těchto produktů jsou poskytovány podle našich nejlepších znalostí na základě naší vývojové práce a praktických zkušeností. Vzhledem k rozmanitosti aplikací však není možné uvést všechny podrobnosti, nelze z toho proto převzít odpovědnost. Vhodnost výrobku závisí na podloží. V případě, že z důvodu technologického pokroku budou technické listy aktualizovány, výše uvedené edice ztrácejí svou platnost.*

Březen 2014